

PRASPART® PU-C101

**Двухкомпонентный УФ стойкий тонкослойный цветной полиуретановый состав
без летучих растворителей для устройства декоративных бетонных оснований**

ПРИМЕНЕНИЕ

- В качестве покровного материала в системах полимерных покрытий пола «PRASPART®».
- При средних абразивных нагрузках на пол.
- Для всех помещений с легкими, средними и среднетяжелыми статичными и динамическими нагрузками.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокое качество полученного декоративного покрытия.

УПАКОВКА И ВНЕШНИЙ ВИД

Покровный состав «PRASPART® PU-C101» упаковывается, хранится и транспортируется в неоткрытых и оригинально-уплотненных ведрах.

В состав комплекта «PRASPART® PU-C101» входит:

- колерованный покровный состав – 25,5 кг;
- отвердитель – 4,5 кг.

Масса комплекта: 30,0 кг.

Материал представляет собой вязкую жидкость без посторонних включений.

Допускается осадок наполнителя, который перед применением необходимо тщательно перемешать.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранить материал в оригинальной упаковке производителя при температуре не ниже +5°C и не выше +23 °C. Увеличение вязкости компонентов покровного состава при температурах ниже 0°C не приводит к дальнейшему изменению его свойств и ухудшению качества.

После транспортировки или хранения при отрицательных температурах покровный состав следует выдержать перед применением в теплом и сухом помещении не менее 12 часов. Открытую упаковку с остатками компонентов покровного состава хранить для последующего применения запрещается!

ПОКАЗАНИЯ К НАНЕСЕНИЮ

Подготовительные работы

Материал «PRASPART® PU-C101» применяется для наиболее распространённых типов минеральных оснований – старые и новые бетонные покрытия, прочность которых должна быть не ниже марки М200-300.

Температура основания должна быть не менее +10°C. Минимально допустимая температура окружающей среды +15°C. Относительная влажность воздуха не выше 75%.

При этом бетонное основание должно иметь не более 4% массовой влажности.

Как правило, такие значения достигаются не ранее 28 суток после укладки. В конструкции основания при этом должен присутствовать качественно выполненный гидроизоляционный слой. Отсутствие данного слоя может привести к капиллярному подъему влаги, что даст отслоение полимерного покрытия.

Перед нанесением состава необходимо удалить все загрязнения, такие как: цементное молочко, пятна от ГСМ, следы от резины, шпаклевок, красок и т.д. Обработку следует проводить с помощью шлифовальных или абразивных машин, дробе- или пескоструйного оборудования.

Ровность основания определяется требованиями и условиями эксплуатации.

Как правило, горизонтальное отклонение по ровности не должно превышать 4 мм на 2 м для стандартных условий. Измерения следует проводить с помощью двухметровой рейки или правила.

Важно помнить, что материал «PRASPART® PU-C101» допускается наносить на подготовленное сухое бетонное основание (см. описание выше). Также допускается использование материала как верхний слой на сам материал «PRASPART® PU-C101».

PRASPART® PU-C101

**Двухкомпонентный УФ стойкий тонкослойный цветной полиуретановый состав
без летучих растворителей для устройства декоративных бетонных оснований**

Условия нанесения

В процессе подготовки к нанесению материала следует контролировать следующие параметры среды:

- температура основания в процессе нанесения материала должна быть от +10°C до +25°C;
- при этом в основании должны отсутствовать участки с большой разницей в температурах (прямые солнечные лучи, оборудование, разница температур в смежных помещениях и т.д.);
- температура воздуха на строительной площадке может варьироваться от +15°C до +30°C (по возможности следует устраниить сквозняки, это может привести к дефектам поверхности);
- влажность воздуха на объекте должна быть не более 75%;
- рекомендуемая температура материала около +20°C.

Приготовление материала

Покровное покрытие «PRASPART® PU-C101» состоит из нескольких компонентов:

- колерованный покровный состав;
- отвердитель.

Каждый из компонентов поставляется в отдельной таре. Следует помнить, что соотношение компонентов тщательно подобрано и любое их изменение без консультации с представителем производителя является недопустимым. Частичное использование комплектов запрещено.

При приготовлении материала следует соблюдать следующий порядок действий:

1. Вскрыть емкость с покровным составом. Тщательно перемешать покровный состав перед использованием с помощью низко-оборотистого миксера (дрели) со спиральной насадкой в течении 3 минут. Проверить отсутствует ли неперемешивающийся осадок. Спиральная насадка не должна излишне подниматься над уровнем материала.
2. Добавить в емкость с полимерным составом отвердитель. Тщательно перемешать смесь в течении 3 минут до получения однородной массы.

Нанесение материала

Приготовленный материал «PRASPART® PU-C101» выливается небольшими дозами на подготовленную поверхность и распределяется с помощью специальных инструментов (велюровые валики, мягкие кисти). В первую очередь кистью обрабатываются края основания, а также стыки с конструкциями и стенами. Затем велюровым валиком состав наносится на основную поверхность.

Наносить материал следует непрерывно, так как вследствие изменения текучести два ведра с большой разницей по времени замеса не будут полностью смешиваться, что послужит причиной возникновения швов. Максимальный временной материал между нанесениями должен быть не более 5 минут.

В тех случаях, когда непрерывное нанесение материала невозможно, необходимо на границу, где будет стык разных ведер, приклеить бумажный скотч. После этого нанести материал до скотча, немного покрывая его, и оставить примерно на 20-30 минут до состояния, когда покровный состав теряет подвижность, но полная

PRASPART® PU-C101

**Двухкомпонентный УФ стойкий тонкослойный цветной полиуретановый состав
без летучих растворителей для устройства декоративных бетонных оснований**

полимеризация еще не прошла. Бумажный скотч отклеить. После этого необходимо приклеить скотчем границу уже отвердевшего материала с тем, что будет нанесен. После нанесения, раскатки и отвердевания новой порции состава, скотч также отклеивается. При правильном выполнении данной процедуры стык двух порций материала будет бесшовным.

Нанесение материала следует осуществлять в специальной обуви – мокроступах. Обычная обувь может оставить следы на поверхности. Когда завершится полная полимеризация первого нанесенного слоя, необходима повторная обработка поверхности составом «PRASPART® PU-C101». Такая специфика нанесения материала исключит образование неровностей, не прокрашенных участков для создания ровного однотонного покрытия. При нанесении следует внимательно следить за временем жизни материала. Полимерные материалы такого рода увеличивают вязкость со временем и следы от инструмента (валика или кисти) перестают затекать.

Расход материала

При использовании покровного состава «PRASPART® PU-C101» следует помнить, что расход материала на первый слой отличается от расхода на последующие слои. Расход первого слоя напрямую зависит от пористости основания. В среднем расход состава на сухое бетонное основание составляет $0,2\text{-}0,3 \text{ кг}/\text{м}^2$. Последующие слои наносятся уже на полимерное покрытие и их расход всегда постоянен. Рекомендуемый расход материала на последующие слои составляет $0,1\text{-}0,2 \text{ кг}/\text{м}^2$. Рекомендуемый общий расход материала составляет $0,5\text{-}0,6 \text{ кг}/\text{м}^2$, что соответствует 2-3 слоям покрытия. Максимально рекомендуемое число слоев – 4.

Очистка инструментов

После работы следует незамедлительно очистить инструменты органическими растворителями. Отверженный материал удаляется механически.

Техника безопасности

- Во время работ с материалом в закрытом помещении обязательно организуйте вентиляцию помещения.
- Материал может вызвать раздражение кожи, поэтому рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты (очки, перчатки).
- При попадании на слизистые оболочки или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.
- Категорически запрещается пользоваться открытым огнем (в т.ч. курить) во время нанесения материала.

PRASPART® PU-C101

**Двухкомпонентный УФ стойкий тонкослойный цветной полиуретановый состав
без летучих растворителей для устройства декоративных бетонных оснований**

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

В процессе производства покровного состава «PRASPART® PU-C101» осуществляется систематический контроль качества в лабораторных условиях. Данные в техническом описании (см. приложение) основаны на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании.

Производитель не имеет возможности контролировать процесс укладки покрытия и условия его эксплуатации, поэтому несет ответственность только за качество материала и гарантирует его соответствие заявленным характеристикам.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок материала в закрытой оригинальной упаковке составляет 6 месяцев с даты изготовления. Дата изготовления приведена на упаковке. Производитель гарантирует соблюдение указанных технических характеристик изделия при условии выполнения инструкции по нанесению, но не предоставляет иные дополнительные гарантии в случае неправильной обработки и применения.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Технические характеристики

Плотность смеси при t 20°C	1800 кг/м ³
Вязкость смеси при t 20°C	600-700 мПа*с
Время обработки состава при t 20°C	30-60 минут
Расход материала на первый слой	0,2-0,3 кг
Расход материала на второй слой	0,1-0,2 кг
Максимальное число слоев	4
Время полимеризации при t 20°C:	
· пешеходные нагрузки	24 часов
· легкие транспортные нагрузки	48 часа
· полная транспортная нагрузка	3 суток
Межслойный интервал	+20°C
· минимум	через 24 часа
· максимум	через 3 суток
Сухой остаток	79%
Истираемость по методу Табера	40 мг на 1000 циклов
Внешний вид поверхности	полуматовый